

## Tæppe 7101-7102

### Tekniske data

Konstruktion	wilton
Bagside	Jute
Luvmateriale	80% uld, 20% pa
Totalhøjde	8 mm ± 5%
Luvhøjde	6 mm ± 5%
Totalvægt	2270 gr/m <sup>2</sup> ±5%
Luvvægt	1240 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
Løkke antal	± 110.000/m <sup>2</sup>
Bredde	457 cm
Antal farver	7101: 17 7102: 13
Egnet til rullehjul	lejlighedsvis brug
Brandforhold	Bfl-s1
Varmetransmissionsmodstand	R = 0,17 m <sup>2</sup> K/W
Elektrostatisk egenskab	ikke antistatisk
Personopladning	horisontal 2x10 <sup>12</sup> Ω vertical 3x10 <sup>12</sup> Ω
Lysægthed	3,5
Vandægthed	4,5
Gnidægthed	4,5
Farveforskel	Farven kan variere fra produktion til produktion. Der garanteres ikke for farveforskelle.

Egnet til trapper, hvis der anvendes et underlag og trinene er rundet med en radius på 2 cm/0,8".

Van Besouw forbeholder sig rettigheden til at ændre de tekniske specifikationer.

Van Besouw er ikke ansvarlig for effekter opstået ved "shading".

Ved intens brug af kontorstole, skal der anvendes kontorstole underlag.



Heavy duty residential

Bolig - kraftig brug



## Carpet 7101-7102

### Technical details

Manufacturing process	wilton
Back	Jute
Pile material	80% wool, 20 % pa
Total height	8 mm ± 5%
Surface pile height	6 mm ± 5%
Total weight	2270 gr/m <sup>2</sup> ±5%
Total pile weight	1240 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
Tufts	± 110.000/m <sup>2</sup>
Width	457 cm
Number of colours	7101: 17 7102: 13
Suitability for castors	occasional use
Flame resistance	Bfl-s1
Specific heat resistance	R = 0,17 m <sup>2</sup> K/W
Electrostatic behavior:	not antistatic
Charge of persons	horizontal 2x10 <sup>12</sup> Ω vertical 3x10 <sup>12</sup> Ω
Light fastness	3,5
Water fastness	4,5
Rubbing fastness	4,5
Differences of colour	Colour may vary from dye lot to dye lot. No responsibility can be taken for colour differences.

Suited for stairs, only if underlay is used and the steps are rounded with a radius of 2 cm/0,8".

Van Besouw reserves the right to amend the technical specifications.

All effects of shading are out of Van Besouws responsibility

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats



## Prøvemateriale

Prøvemateriale i form af tæppeprøver i størrelse 10 x 10 cm fremsendes fra dag til dag ved henvendelse til Fraster:

Mail: [post@fraster.dk](mailto:post@fraster.dk)  
Tlf: 87 88 22 44  
Post: Linåvej 9A  
8600 Silkeborg

## Samplermateriale

Carpet samples size 10 x 10 cm can be delivered from one day to the next by contacting Fraster

Mail: [post@fraster.dk](mailto:post@fraster.dk)  
Tel: +45 87 88 22 44  
Post: Linåvej 9A  
DK-8600 Silkeborg

7101-7102

